



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 2 9 SEP 2003

WIPO

PCT

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 1 1 AOUT 2003

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr

GERMAN ...



CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

LA PROPRIETE

10 LA PRO

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

	(1,	Oct implime and a temperature	8 540 W /260899				
REMISE LESIES OU		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDAT À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESS	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				
DATE 69 INPI LY	ON	A QUI LA CORRESPONDANCE DON L'INE ADMESS					
TIEN	0210262	A Lawrence Arresses a City ADD A C	1				
N° D'ENREGISTREMENT	UL IULUE	CABINET LAURENT & CHARRAS 20 Rue Louis Chirpaz	_				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN	Pl	B.P. 32	ł				
date de dépôt attribuée Par l'inpi	1 3 AOUT 20	002 69131 ECULLY Cédex	1				
Vos références pou							
(facultatif) A131-B-	19589 FR						
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie				
2 NATURE DE LA	DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes					
Demande de bri	evet	x					
Demande de ce	rtificat d'utilité						
Demande division							
	Demande de brevet initiale	N° Date					
ou deman	de de certificat d'utilité initiale	N° Date/					
Transformation of	d'une demande de	N° Date/					
brevet européen	Demande de brevet initiale VENTION (200 caractères ou	17					
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation Date/ N° Pays ou organisation Date/ N° Pays ou organisation	-				
DEMANDE AF	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Date Nº					
·		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «					
5 DEMANDEU		S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'impri	ne «Suite»				
Nom ou dénomination sociale		AHLSTROM RESEARCH AND SERVICES					
Prénoms							
Forme juridique		Société Anonyme					
N° SIREN		3 .4 .3 .9 .4 .0 .8 .7 .0					
Code APE-NAF							
Adresse	Rue	Z.I. de l'Abbaye Impasse Louis Champin					
	Code postal et ville	38780 PONT EVEQUE					
		FRANCE					
Nationalité		Française					
N° de téléphone (facultatif)							
N° de télécople (facultatif)							
Advesse électronique (facultatif)							



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE VESTE O			7		
LIEU 69 INPI L	YON				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI				DB 540 W /260899	
Vos références p (facultatif)	our ce dossier :	A131-B-1958	FR		
6 MANDATAIR	E				
Nom		VUILLERMO	Z		
Prénom		Bruno			
Cabinet ou So	ciété	CABINET LA	URENT & CHARRAS		
				. :	
N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel –	92-2047			
Adresse	Rue	20 Rue Louis B.P. 32	Chirpaz		
	Code postal et ville	69131	ECULLY Cédex		
N° de télépho	ne (facultatif)				
N° de télécop	ie (facultatif)				
Adresse électr	ronique (facultatif)				
INVENTEUR	(S)				
Les inventeurs sont les demandeurs		□ Oui ⊭ Non Dar	s ce cas fournir une désign	ation d'inventeur(s) séparée	
RAPPORT DE	ERECHERCHE	Uniquement	oour une demande de breve	et (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		K			
Paiement échelonπé de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non			
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):			
Clavers	AND STREET OF STREET	T.			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages Jointes		1			
OU DU MAN (Nom et qua	DU DEMANDEUR DATAIRE lité du signataire) LERMOZ, Mandataire			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
Braile 4 GIE	DDINITOD, ITIAIIUAIAIIE			A CHAPELAN	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE Page suite N° 1../1..

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

Réservé à l'INPI

	UT 2002					
^E 69 INPI L						
0210262 P D'ENREGISTREMENT HATHONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI						
		Cet imprimé es	st à remplir lisible	ment à l'encre noire	DB 829 W /26089	
os références p	our ce dossier (facultatif)	A131-B-19589 FR				
DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation		N°		
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation		N°		
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date		N°		
DEMANDEU					- % 35	
	mination sociale	AHLSTROM COI	RORATION			
Prénoms						
Forme juridiqu	ue					
N° SIREN			<u> </u>	· 1		.,
Code APE-NA	F	<u> </u>				
Adresse	Rue · ·	Eteläesplanadi 14				<u>.</u>
	Code postal et ville	00130 HEI	LSINKI			,
Pays		FINLANDE		<u> </u>		
Nationalité		Finlandaise				
N° de téléphe	one (facultalif)					
N° de télécop	oie (facultatif)					
Adresse élec	tronique (<i>facultatif</i>)					
5 DEMANDEU Nom ou déno	IR omination sociale					
Prénoms						
Forme juridio	que					
N° SIREN			<u> </u>			
Code APE-N	AF	<u> </u>				
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Pays						
Nationalité						
	none (facultatif)					.,
	opie (<i>facultatif</i>)					
Adresse éle	ctronique (<i>facultatif</i>)				ince ned a ne	ÉFECTURE
OU DU M	E DU DEMANDEUR ANDATAIRE ualité du signataire) Bru	ing WillERMOZ,	Mandadire		VISA DE LA PR OD DE L'I	

SUPPORT FIBREUX BIODEGRADABLE POUR PAILLAGE DE SOL

L'invention concerne un support fibreux biodégradable pour paillage de sol susceptible d'être utilisé notamment, dans les domaines horticole, maraîcher. paysager (pépinière, espace vert).

Dans la suite de la description, par l'expression « support fibreux », on désigne un support à base de fibres végétales écrues ou blanchies provenant de résineux ou de feuillus; ou de fibres de plantes annuelles telles que coton. ramie, jute, lin, chanvre...., ou de fibres synthétiques telles que par exemple viscose, ces fibres étant biodégradables et pouvant être utilisées seules ou en mélange, ledit support pouvant en outre comprendre des additifs, tels que, de manière non exhaustive, le noir de carbone, les résines hydrophobes (épichlorhydrine...), les agents fongicides, fongistatiques, bactéricides, la masse du support étant comprise entre 40 g/m² et 200 g/m², avantageusement 100 g/m².

Les matériaux pour paillage de sol doivent répondre à un certain nombre d'objectifs qui sont les suivants : empêcher la pousse des mauvaises herbes, maintenir la structure du sol, contrôler les variations climatiques (humidité, température), assurer une production régulière tant quantitative que qualitative, pouvoir être appliqué sur le sol mécaniquement.

De nombreux types de paillage de sol sont aujourd'hui proposés parmi lesquels on distingue les films en matière plastique et les papiers.

25

30

5

10

15

20

On connaît tout d'abord les films plastiques noirs qui présentent l'avantage d'être solides, malgré leur faible grammage, et ainsi résistants aux intempéries. Cependant, ces films plastique présentent un certain nombre d'inconvénients dont notamment celui de ne pas être biodégradables, la durée de vie étant de l'ordre de 450 ans. Pour des raisons écologiques évidentes, le plastique ne peut être enfoui dans le sol. Dès lors, lorsque la récolte est terminée et que le cultivateur souhaite

5

10

15

20

25

30

labourer son terrain, il doit retirer complètement le plastique. Le coût de cette opération est estimée à 20 % du coût total du paillage.

Par ailleurs, le plastique s'échauffant très vite au contact des rayons solaires, les feuilles de la plante proches du sol collent puis brûlent ayant pour conséquences d'une part, de diminuer le rendement par un retard de croissance et d'autre part, de ne pouvoir être retirées qu'avec le retrait de ce film. On estime que le retrait d'une tonne de plastique entraîne le retrait d'une tonne de végétaux et de terre restés accrochés audit plastique. Dès lors, le plastique est pratiquement non recyclable, les frais de lavage étant rédhibitoires pour une telle opération.

Pour résoudre le problème de la biodégradabilité, on a cherché à fabriquer des films à base de matériaux biodégradables, tels que par exemple un polymère d'acide polylactique (PLA). Dans ce sens, le document FR-A-2 733 520 décrit l'association d'un voile ou « spunbond » de PLA avec un film à base de BAPE (polymère aliphatique biodégradable), c'est à dire un matériau provenant de ressource fossiles (pétrole ou gaz), par thermosoudage. Ce type de produit présente toutefois l'inconvénient d'être cher à produire. En outre et surtout, les ressources fossiles sont d'une durée limitée en tout cas pour ce qui concerne le pétrole, dont les réserves sont estimées à une quarantaine d'années (source BP). En conséquence, l'utilisation de ces matériaux pour le paillage de sol est, à terme, compromis.

Le document EP-A-637 641 décrit, toujours pour le paillage, un non-tissé constitué de filaments réalisés entièrement en un polymère ou un mélange de polymère dérivés d'acide lactique. L'un des principaux inconvénients de ce type de produit réside dans son prix.

Les papiers de paillage présentent des propriétés inverses, c'est à dire que leur dégradabilité est rapide mais qu'en revanche, leurs caractéristiques mécaniques, en particulier leur résistance à la déchirure, sont faibles comparées aux plastiques.

10

15

20

25

30

Pour résoudre ce problème, le document FR-A-2 016 071 décrit des papiers de paillage traités par des résines urée-formaldéhyde. Cependant, malgré ce traitement, le papier peut casser sous l'effet des phases d'arrosage, qui détendent le papier, et des phases de séchage qui retendent le papier.

Le document WO 01/25536 du Demandeur décrit un papier de paillage comprenant une résine à base d'epichlorhydrine, le papier étant dégradé par pulvérisation d'une solution enzymatique apte à détruire à la fois la résine et la cellulose. Toutefois, les papiers décrits sont adaptés pour des cultures de courte durée, du type par exemple salade. En particulier, le papier mentionné à base de fibres de feuillus (20%), de résineux (50%) et de résine epichlorhydrine (3%) commercialisé par le Demandeur sous la marque SEQUANA®, présente une résistance satisfaisante pendant 3 à 4 semaines seulement, interdisant ainsi son usage pour des cultures plus longues, par exemple de 4 à 5 mois pour les melons, de 9 mois pour les fraises, de 2 à 4 ans dans le domaine des pépinières et espaces verts.

Le document JP2222421 décrit un papier de paillage biodégradable constitué d'un support à base de fibres végétales enduit d'une émulsion contenant comme constituant principal, un copolymère d'acide polyhydroxybutyrique (PHB) et d'acide polyhydroxyvalerique (PHV) en mélange avec un polymère naturel du type amidon, cellulose et d'un polymère synthétique tel que l'acide polylactique. Aucune information n'est donnée quant à la durée de vie de ce type de support. Là encore, on se trouve confronté à un problème de coût.

En d'autres termes, le problème que se propose de résoudre l'invention est de développer un support de paillage à base de fibres végétales qui soit peu coûteux, résistant pendant des durées relativement longues de culture, en pratique de l'ordre de 1 à 36 mois et 100% biodégradable dans un délai le plus court possible postérieurement à la fin de ladite culture et à faible coût.

Pour ce faire, l'invention propose un support fibreux biodégradable pour paillage de sol, qui se caractérise en ce qu'il contient en outre, réparties dans la masse, des fibres biodégradables thermoliantes.

Dans la suite de la description et dans les revendications, par l'expression « fibres thermoliantes », on désigne des fibres courtes, de taille comprise entre 1 et 30 mm, de préférence de l'ordre de 5 mm, dont le point de fusion moyen est compris entre 60°C et 180°C, ces fibres étant aptes à fondre pendant le procédé de fabrication du support de sorte à lier les fibres avoisinantes et partant, renforcer le caractéristiques mécaniques dudit support. En pratique, les fibres sont choisies pour fondre à la température à laquelle est fabriqué le support, de l'ordre de 100°C si le support est fabriqué sur machine à papier, de l'ordre de 170°C si le support est fabriqué sur machine à non tissé.

e h

Les fibres thermoliantes de l'invention peuvent avoir un point de fusion unique ou double dans l'hypothèse où la fibre se présente sous la forme d'une fibre dite « bicomponent », correspondant à une fibre comprenant deux polymères présentant des caractéristiques physiques et/ou chimiques distinctes, extrudés à partir d'une même filière pour former un filament unique. En d'autres termes, la fibre se présente sous la forme d'un noyau présentant un premier point de fusion entouré d'une enveloppe présentant un second point de fusion, moins élevé. C'est par exemple le cas des fibres de PLA commercialisées par UNITIKA sous la marque TERRAMAC® en particulier la référence PL80, dont les points de fusion du noyau et de l'enveloppe sont respectivement égaux à 170°C et 130°C.

25

5

10

15

20

Dans un mode de réalisation avantageux, les fibres thermoliantes sont donc constituées exclusivement de fibres d'acide polylactique, telles que celles, par exemple, référencées ci-dessus.

30

En d'autres termes, l'invention consiste à avoir incorporé dans le support fibreux des fibres thermoliantes, ce qui permet de renforcer la résistance mécanique du support pendant toute la durée de la culture sans pour autant retarder

le processus de dégradation des fibres végétales, plus rapide que celui du matériau constitutif des fibres thermoliantes.

En pratique, les fibres thermoliantes représentent entre 5 à 50% en poids, avantageusement entre 10 et 15% en poids du support. Pour une concentration inférieure à 5%, les fibres ne sont pas suffisamment nombreuses pour renforcer de manière efficace les caractéristiques mécaniques du support. Pour une concentration supérieure à 50%, le support est économiquement moins intéressant.

Dans un mode de réalisation particulier, pour renforcer le support fibreux, ledit support est muni d'une grille soit maintenue sur toute ou partie d'au moins une face du support, soit incorporée dans toute ou partie de la masse du support.

Dans la suite de la description et dans les revendications, par l'expression « grille », on désigne une grille formée par un réseau de fils croisés non tissés comprenant au moins deux nappes de fils de chaîne et de trame, les fils de chaîne et de trame étant liés entre eux à leur croisements par un liant créant une série de point de collage. Ce type de grille et son procédé de fabrication sont plus particulièrement décrits par exemple dans le document EP-A-1 111 114.

20

25

30

5

10

15

En pratique, la grille est réalisée à partir d'un matériau biodégradable choisi dans le groupe comprenant l'acide polylactique, le polycaprolactone, la viscose, la viscose modifiée telle que celles du type LYOCELL ou MODAL, le polyhydroxybutyrate et le polyhydroxyalcanoate, seuls ou en mélange. Dans une forme de réalisation avantageuse, la grille est réalisée exclusivement à partir de fils de viscose modifié et correspond par exemple à la grille commercialisée par CHAVANOZ INDUSTRIE sous la référence 4032/71. Selon une autre forme de réalisation, la grille est réalisée exclusivement à partir de fibres d'acide polylactique telles que celles commercialisées par exemple sous la marque TERRAMAC® par la société UNITIKA.

ارعجات المحادث

En pratique, le poids de la grille est compris entre 10 et 30 g/m², avantageusement de l'ordre de 20 g/m².

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, la grille est maintenue sur toute la surface du support, sur au moins une des deux faces au choix, la grille pouvant être positionnée en regard soit du sol, soit du ciel. Dans ce cas, le paillage sera plus particulièrement adapté à des cultures longues de plusieurs mois.

Dans un second mode de réalisation plus économique, la grille est positionnée uniquement au niveau des points d'ancrage du support dans le sol, c'est à dire au niveau de l'interface air/terre/substrat. Le Demandeur a en effet constaté que les microorganismes présents dans le sol dégradaient le support et affectaient de manière importante sa résistance aux points d'ancrages, le rendant particulièrement sensible aux éléments climatiques, en particulier le vent. L'agencement d'une grille au niveau de ces points d'ancrage, sur l'une ou les deux faces du support, permet donc de retarder sa biodégradation aux points sensibles, sans pour autant affecter ce processus, plus lent, au niveau de la partie non enterrée.

En pratique, la grille est contrecollée directement sur la surface du support fibreux fini au moyen d'une colle biodégradable, résistante à l'eau choisie dans le groupe comprenant l'éthylène alcool polyvinylique (EVOH) et l'alcool polyvinylique (PVA), seuls ou en mélange. En pratique, la colle représente entre 5 et 50% en poids de la grille, avantageusement 15% en poids.

25

5

10

15

20

Par ailleurs et selon une autre caractéristique, le support peut être soumis à une étape de micrexage avant ou après contrecollage de la grille.

Dans un troisième mode de réalisation, la grille n'est pas contrecollée mais intégrée directement dans la masse du support pendant le procédé de fabrication de ce dernier. Là encore, la grille peut être agencée sur toute la surface du support ou uniquement au niveau des points d'ancrage du support dans le sol. En pratique, la

grille est déroulée directement sur le support fibreux en formation sur la toile de la machine à papier ou de la machine à non tissé, la grille dans le produit fini, se trouvant alors enchevêtrée à la surface du support. Cette technique permet en outre de s'affranchir de la présence de colle.

5

10

Dans tous les cas, le support fibreux peut contenir une résine hydrophobe représentant de 0.5 à 15% avantageusement 6 à 8% en poids du support, choisie dans le groupe comprenant les résines urée-formaldéhydes, les résines mélamine-formaldéhydes, les résines polyamide-amine-épichlorhydrines, les résines polyéthylène-imines, les dérivés de l'amidon, seuls ou en mélange.

De même, en fonction de la couleur des fibres utilisées, le support peut en outre comprendre du noir de carbone représentant de 0,5 à 4% en poids du support.

15

20

Dans un mode de réalisation avantageux, le support fibreux de l'invention peut être avantageusement enduit d'une solution aqueuse comprenant de 5 à 50% en poids de latex naturel biodégradable obtenu à partir de l'hévéa, le complément à 100% étant constitué de caséine, de soude, de talc, de protéines, de glycérine, de biocides (bactéricides (tels que par exemple la carbendazine, l'isothiazoline), fongicides ou fongistatiques (tel que par exemple le sorbate de potassium)), de chlorure d'ammonium ou tout catalyseur d'oxydation biodégradable équivalent, seuls ou en mélange, la solution étant enduite à raison de 1 à 10 g/m², avantageusement 5 g/m².

25

En pratique, le latex utilisé est obtenu à partir de l'Hévéa Brasiliensis et présente une concentration en caoutchouc sec au moins égale à 60%. Un latex correspondant à cette définition est par exemple celui commercialisé sous la marque ALCANTEX® par la société SAFIC-ALCAN.

Dans un mode de réalisation particulier, la solution d'enduction contient en poids :

- de 5 à 50 %, avantageusement 15 à 25 % de latex naturel biodégradable obtenu à partir de l'hévéa,
- de 1 à 20 %, avantageusement 5 à 10 % de protéines,
- de 0 à 20 %, avantageusement 5 à 10 % de talc,
- de 0,1 à 1 %, avantageusement 0,5 % de biocide,
- le complément à 100 % en eau.

10

15

20

5

Lorsque la grille est contrecollée à la surface du support, l'enduction du support par la solution peut être effectuée avant ou après la mise en place de la grille. Dans tous les cas, que la grille soit incorporé pendant le procédé de fabrication ou contrecollée, le matériau enduit obtenu peut être soumis à une étape de micrexage, c'est à dire de crêpage à sec.

Les fibres thermoliantes réparties dans la masse du support fibreux, en présence éventuellement d'une grille et/ou d'un revêtement à base de latex provenant de l'hévéa permet de maintenir une résistance mécanique du support pendant toute la durée de la culture, sans pour autant affecter le processus propre de dégradation de fibres végétales constitutives dudit support. Or ce processus propre de dégradation du support est directement dépendant de sa composition. Autrement dit, le problème est de définir des composition de support en fonction des durées de culture souhaitées.

25

30

Dès lors et dans un premier mode de réalisation, la composition en fibres du support est la suivante, ci-après dénommé « support 1 » :

- de 40 à 100 % en poids de fibres de résineux kraft, écrues ou blanchies avantageusement 70 à 90 %;
- de 0 à 60 %, avantageusement 10 à 30 % de fibres de feuillus kraft écrues ou blanchies.
- grammage: 40 à 200 g/m², avantageusement 75 g/m².

Ce type de composition fibreuse sera plus particulièrement adapté à des cultures courtes, de l'ordre de 1 à 6 mois.

Dans un second mode de réalisation, la composition en fibres du support est la suivante, ci-après dénommé « support 2 » :

- o de 80 à 100 % en poids de fibres de plantes annuelles,
- o de 0 à 20 %, avantageusement 5 à 15 % en poids de fibres de résineux kraft écrues ou blanchies,
- grammage: 40 à 200 g/m², avantageusement 90 g/m².

Les fibres de plantes annuelles peuvent provenir de tout type de plantes annuelles riches en fibres utilisables en papeterie et dans le domaine des non tissés du type par exemple, coton, ramie, jute, lin, chanvre...Dans un mode de réalisation avantageux, le composition fibreuse contient exclusivement des fibres provenant de plantes annuelles.

Ce type de composition fibreuse sera plus particulièrement adapté à des cultures plus longues, de l'ordre de 6 à 18 mois.

20

25

5

10

15

Dans un troisième mode de réalisation, la composition en fibres du support est la suivante, ci-après dénommé « support 3 » :

- de 20 à 100 % en poids de fibres de résineux kraft blanchies,
 avantageusement à partir d'essence de Cèdre Rouge,
- de 0 à 40 %, avantageusement 20 à 30 % en poids de fibres de plantes annuelles,
 - de 0 à 40 %, avantageusement 20 à 30 % en poids de fibres de rayonne ou de viscose.
 - grammage: 40 à 200 g/m², avantageusement 100 g/m².

30

Avantageusement, le support fibreux réalisé à partir de ces fibres et correspondant à un non tissé peut être soumis à une étape d'enchevêtrement

hydraulique en vue de renforcer les caractéristiques mécaniques du support pour la dépose mécanique.

Dans un mode de réalisation avantageux du support 3, la composition fibreuse contient en outre une très faible proportion de fibres de carbone bactéricides, c'est à dire de fibres de carbone dopées avec des sels d'argent, de l'ordre de 0,5 à 2 % en poids.

Ce type de composition fibreuse sera plus particulièrement adapté à des cultures plus longues, de l'ordre de 18 à 36 mois.

L'invention et les avantages qui en découlent ressortiront bien des exemples de réalisation suivants.

15 Exemple 1

5

On prépare un support présentant la composition suivante en poids sec du support :

- 73 % d'une suspension fibreuse comprenant 100% en poids de fibres de résineux écrues ou blanchies kraft
- 20 % de fibres de PLA de longueur moyenne égale à 5 mm commercialisée par UNITIKA sous la référence PL80,
- 3 % de résine épichlorhydrine
- 4 % de noir de carbone
- 25 grammage: 75 g/m²

On forme sur machine à papier une feuille à partir de l'ensemble des constituants du support. On crêpe puis on sèche le support ainsi obtenu.

20

Exemple 2:

On reproduit la même procédure que pour le support 1 à l'exception du fait que la suspension fibreuse contient 100 % en poids de fibres de plantes annuelles (coton, ramie, jute, lin, chanvre). Grammage : 90 g/m².

Exemple 3

5

15

20

On prépare un support présentant la composition suivante en poids sec du support :

- o 73 % d'une suspension fibreuse comprenant :
 - 50 % en poids de fibres de résineux kraft blanchies essence Cèdre Rouge
 - 25 % en poids de fibres de plantes annuelles (coton, ramie, jute, lin, chanvre),
 - 25 % en poids de fibres de rayonne
- o 20 % de fibres de PLA de longueur moyenne égale à 5 mm commercialisée par UNITIKA sous la référence PL80
- 3 % de résine épichlorhydrine
- 4 % de noir de carbone
 - grammage: 100 g/m²

On forme sur machine à papier une feuille à partir de l'ensemble des constituants du support. La feuille en cours de formation est soumise à une étape d'enchevêtrement hydraulique, connue sous la dénomination JETLACE. Le support est alors séché puis micrexé.

Exemple 4:

Pour chacun des exemples 1 à 3, à l'issue de l'étape de séchage finale, on contrecolle au moyen d'une colle EVOH, une grille de viscose modifiée commercialisée par CHAVANOZ INDUSTRIE sous la référence 4032/71, la colle représentant 15% en poids par rapport au poids de la grille.

Exemple 5

- A l'issue des étapes de séchages réalisées dans les exemples 1 à 4, on enduit le support d'une solution constituée (en poids) de :
 - 50 % de latex naturel commercialisé sous la marque ALCANTEX® par la société SAFIC-ALCAN.
 - 5 % de protéines,
- 15 10 % de talc,
 - 1 % de biocide,
 - 34 % d'eau.

Le support enduit obtenu est ensuite séché.

20

REVENDICATIONS

- 1/ Support fibreux biodégradable pour paillage de sol, caractérisé en ce qu'il
 contient en outre, réparties dans la masse, des fibres biodégradables thermoliantes.
 - 2/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres thermoliantes sont constituées exclusivement de fibres d'acide polylactique.
- 3/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres thermoliantes représentent entre 5 à 50% en poids, avantageusement entre 10 et 15% en poids du support.
- 4/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est muni d'une grille soit maintenue sur toute ou partie d'au moins une face du support, soit incorporée dans toute ou partie de la masse du support, ladite grille étant réalisée à partir d'un matériau biodégradable choisi dans le groupe comprenant l'acide polylactique, le polycaprolactone, la viscose, la viscose modifiée, le polyhydroxybutyrate et le polyhydroxyalcanoate, seule ou en mélange.

5/ Support selon la revendication 4, caractérisé en ce que la grille est réalisée exclusivement en fils de viscose modifiée.

20

- 6/ Support selon la revendication 4, caractérisé en ce que le poids de la grille est compris entre 10 et 30 g/m², avantageusement de l'ordre de 20 g/m².
 - 7/ Support selon la revendications 4, caractérisé en ce que la grille est positionnée exclusivement au niveau des points d'ancrage du support dans le sol.
- 8/ Support selon la revendication 4, caractérisé en ce que la grille est contrecollée directement sur la surface du support fibreux au moyen d'une colle biodégradable résistante à l'eau choisie dans le groupe comprenant l'éthylène alcool

polyvinylique (EVOH) et l'alcool polyvinylique (PVA), seuls ou en mélange, la colle représentant entre 5 et 50% en poids de la grille, avantageusement 15% en poids.

5 9/ Support selon la revendication 4, caractérisé en ce que la grille est déroulée directement sur le support fibreux lors de sa fabrication.

10/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il contient une résine hydrophobe représentant de 0.5 à 15% en poids du support, choisie dans le groupe comprenant les résines urée-formaldéhydes, les résines mélamine-formaldéhydes, les résines polyamide-amine-épichlorhydrines, les résines polyéthylène-imines, les dérivés de l'amidon, seuls ou en mélange.

10

20

25

30

11/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il contient du noir de carbone représentant de 0,5 à 4% en poids du support.

12/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est enduit d'une solution aqueuse comprenant de 5 à 50% en poids de latex naturel biodégradable obtenu à partir de l'hévéa, le complément à 100% étant constitué de caséine, de soude, de talc, de protéines, de glycérine, de biocide, de chlorure d'ammonium, seuls ou en mélange, la solution étant enduite à raison de 1 à 10 g/m², avantageusement 5 g/m².

13/ Support selon la revendication 12, caractérisé en ce que le latex utilisé est obtenu à partir de l'Hévéa Brasiliensis et présente une concentration en caoutchouc sec au moins égale à 60%.

14/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition en fibres du support est la suivante :

- de 40 à 100 % en poids de fibres de résineux kraft écrues ou blanchies ;
- de 0 à 60 % en poids de fibres de feuillus kraft écrues ou blanchies.

15/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition en fibres du support est la suivante :

- o de 80 à 100 % en poids de fibres de plantes annuelles,
- o de 0 à 20 % en poids de fibres de résineux kraft écrues ou blanchies.

16/ Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition en fibres du support est la suivante :

- o de 20 à 100 % en poids de fibres de résineux kraft blanchies,
- o de 0 à 40 % en poids de fibres de plantes annuelles,
 - o de 0 à 40% en poids de fibres de rayonne.

10

15

Déposants : AHLSTROM RESEARCH AND SERVICES

AHLSTROM CORPORATION

Mandataire: Cabinet LAURENT ET CHARRAS







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Tělěnhone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

ichiidic . 01 33 04 3	3 04 Terecopie : 01 42 33 33 30	C	et imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 W /260899			
los références facultatif)	pour ce dossier	A131-B-19589	FR				
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	091026	<u>٠</u>	*			
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou e	spaces maximum)					
SUPPORT FIB	REUX BIODEGRADABL	E POUR PAILLA	GE DE SOL				
LE(S) DEMAND	EUR(S):		i.				
Z.I. de l'Abbay Impasse Louis 38780 PONT-E FRANCE	Champin EVEQUE		AHLSTROM CORPORATION Eteläesplanadi 14 00130 HELSINKI FINLANDE				
DESIGNE(NT) utilisez un for	EN TANT QU'INVENTEU mulaire identique et numé	R(S) : (Indiquez e rotez chaque pa	n haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de tro ge en indiquant le nombre total de pages).	ois inventeurs,			
Nom		Pierrick					
Prénoms		GIRARD		·			
Adresse Rue		29 Rue Claude		<u>. </u>			
	Code postal et ville	69110	SAINTE FOY LES LYON				
Société d'appar	tenance (facultatif)						
Nom			DUSSAUD				
Prénoms		Joseph					
Adresse	Rue		40 Montée Charlemagne				
	Code postal et ville	38200	VIENNE				
Société d'appar	tenance (facultatif)						
Nom		VREVIN	VREVIN				
Prénoms		Laurence	Laurence				
Adresse	Rue	12 Rue Boson					
	Code postal et ville	38200	VIENNE				
Société d'appartenance (facultatif)							
	MANDEUR(S) ATAIRE ité du signataire)	C					
Bruno VUILLERMOZ, Mandataire			· ·	•			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bls, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Telephone . 01 93 04 :	33 04 (elecopie : 01 42 93 39 30		Cet imprimé	est à remplir lisible	ment à l'encre noire	OB 113 W /260899
Vos références (facultatif)	pour ce dossier	A131-B-1958	89 FR			
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	09/08	62			No.
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou es	paces maximum)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SUPPORT FIB	REUX BIODEGRADABLE	POUR PAILI	LAGE DE SO	DL		
LE(S) DEMAND	EIID/C1.					
re(2) Demind	ευκ(ο);				- ·	
AHLSTROM R Z.I. de l'Abbayo Impasse Louis (38780 PONT-E FRANCE	Champin	ES AHLSTROM CORPORATION Eteläesplanadi 14 00130 HELSINKI FINLANDE				
	EN TANT QU'INVENTEUR(nulaire identique et numér					rois inventeurs,
Nom		PAPA				
Prénoms	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fabrice				
Adresse	Rue	11 Hameau de la Gère				
	Code postal et ville	38780	VIENNE			
	enance (facultatif)		<u> </u>			
Nom						
Prénoms	r					
Adresse	Rue			•		
	Code postal et ville					
	enance (facultatif)					
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville				A	
Société d'appartenance (facultatif)						
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)						
Bruno VUILLERMOZ, Mandataire						

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.